

ПАСТА „ТИ-ЗЕРО“**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА	ДОКУМЕНТ
Съдържание на бентонит, %	Min. 88	БДС EN 965
Съдържание на монтморилонит, %	Min. 85	
Степен на набъбване, ml/2g	Min. 22	ASTM D 5890
Филтрационни загуби, ml	Max. 18	ASTM D 5891